

ANEXO

UTILIZAÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Jorge Augusto Pereira Ceratti

Liedi Bariani Bernucci

Jorge Barbosa Soares

**Tabela A12: Faixas granulométricas para misturas asfálticas
descontínuas utilizadas no país**



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS**

APOIO

ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfaltos

Copyright © 2015 Jorge Augusto Pereira Ceratti, Liedi Bariani Bernucci e
Jorge Barbosa Soares

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Trama Criações de Arte

REVISÃO DE TEXTO
Mariflor Rocha

IMPRESSÃO
GRUPO SMART PRINTER

ANEXO

UTILIZAÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Jorge Augusto Pereira Ceratti

Liedi Bariani Bernucci

Jorge Barbosa Soares

Tabela A12: Faixas granulométricas para misturas asfálticas descontínuas utilizadas no país

Peneiras	Abertura (mm)	Porcentagem em massa, passando					
		Caltrans Faixa B		Caltrans Faixa D		DNIT 112/2009-ES	
		mínimo	máximo	mínimo	máximo	mínimo	máximo
1"	25,4	100	100	–	–	–	–
3/4"	19,1	90	100	–	–	100	100
5/8"	15,9	–	–	100	100	–	–
1/2"	12,7	75	90	90	100	90	100
3/8"	9,5	60	75	78	92	78	92
nº 4	4,75	20	40	28	42	28	42
nº 8	2,4	15	25	15	25	–	–
nº 10	2,0	–	–	–	–	14	24
nº 30	0,6	5	15	10	20	–	–
nº 40	0,42	–	–	–	–	8	17
nº 50	0,3	4	13	7	15	–	–
nº 80	0,18	–	–	–	–	5	11
nº 100	0,15	3	10	5	10	–	–
nº 200	0,075	2	7	2	7	5	7