

ANEXO

UTILIZAÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Jorge Augusto Pereira Ceratti

Liedi Bariani Bernucci

Jorge Barbosa Soares

**Tabela A14: Faixas granulométricas para misturas
asfálticas tipo SMA segundo ET-DE-P00/031 do DER-SP**



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS**

APOIO

ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfaltos

Copyright © 2015 Jorge Augusto Pereira Ceratti, Liedi Bariani Bernucci e
Jorge Barbosa Soares

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Trama Criações de Arte

REVISÃO DE TEXTO
Mariflor Rocha

IMPRESSÃO
GRUPO SMART PRINTER

ANEXO

UTILIZAÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Jorge Augusto Pereira Ceratti

Liedi Bariani Bernucci

Jorge Barbosa Soares

Tabela A14: Faixas granulométricas para misturas asfálticas tipo SMA segundo ET-DE-P00/031 do DER-SP

Peneira de malha quadrada		Designação				Tolerâncias
		I	II	III	IV	
ASTM	mm	% em massa, passando				
3/4"	19,0	100	–	–	–	–
1/2"	12,5	90-100	–	–	–	±7%
3/8"	9,5	–	100	100	–	±7%
5/16"	7,93	45-60	90-100	90-100	100	±5%
nº 4	4,75	30-40	30-45	30-52	90-100	±5%
nº 10	2,0	20-27	20-27	20-30	30-40	±5%
nº 200	0,075	9-13	9-13	7-12	7-12	±2%
Espessura (cm)		3,5-5,0	3,0-4,0	2,5-3,5	1,5-2,5	–