

ANEXO

UTILIZAÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Jorge Augusto Pereira Ceratti

Liedi Bariani Bernucci

Jorge Barbosa Soares

Tabela A20: Faixas granulométricas e requisitos para misturas asfálticas recicladas com ligantes asfálticos



**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE ASFALTOS**

APOIO

ABEDA – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfaltos

Copyright © 2015 Jorge Augusto Pereira Ceratti, Liedi Bariani Bernucci e
Jorge Barbosa Soares

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Trama Criações de Arte

REVISÃO DE TEXTO
Mariflor Rocha

IMPRESSÃO
GRUPO SMART PRINTER

ANEXO

UTILIZAÇÃO DE LIGANTES ASFÁLTICOS EM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Jorge Augusto Pereira Ceratti

Liedi Bariani Bernucci

Jorge Barbosa Soares

Tabela A20: Faixas granulométricas e requisitos para misturas asfálticas recicladas com ligantes asfálticos

Peneiras		Porcentagem em massa, passando			
Série ASTM	Abertura (mm)	A	B	C	Tolerância
2"	50,8	100	–	–	–
1½"	38,1	95-100	100	–	±7%
1"	25,4	75-100	95-100	–	±7%
¾"	19,1	60-90	80-100	100	±7%
½"	12,7	–	–	80-100	±7%
⅜"	9,5	35-65	45-80	70-90	±7%
nº 4	4,75	25-50	28-60	44-72	±5%
nº 10	2,0	20-40	20-45	22-50	±5%
nº 40	0,42	10-30	10-32	8-26	±5%
nº 80	0,18	5-20	8-20	4-16	±3%
nº 200	0,075	1-8	3-8	2-10	±2%
Teor de ligante asfáltico (%)		4,0-7,0	4,5-7,5	4,5-9,0	±0,3
Tipo de camada de revestimento asfáltico		Camada de ligação	Camada de ligação ou rolamento	Camada de rolamento	